

Silicone Sealing Compound - Red (SSCR) Silikondichtung Rot

Produkteigenschaften

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon auf Polysiloxan-Basis für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen, gebrauchsfertig in der Automatikdose. Die Silikondichtung Rot ist eine Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen. Sie bleibt elastisch, formstabil, dichtet dauerhaft ab, überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten und ist beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien. Außerdem ist es lichtecht, UV-beständig, klimaresistent und lösungsmittelfrei.

Einsatzbereiche

Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen usw. Universelle Anwendung: Motoren- und Karosseriebau, Heizungs- und Anlagenbau, Klimatechnik u.v.m.

Anwendungshinweise

Die Dichtflächen müssen sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Alte Dichtstoffe sind zu entfernen. Die gewünschte Schichtdicke auftragen und die zu verarbeitenden Teile zusammenfügen.

Verbrauch

Je nach Anwendung

Einwirkzeit

Hautbildung: ca. 5-10 Min./ Aushärtung: ca. 1mm = 5 Std.

Technische Daten

Aggregatzustand: Paste

Farbe: rot

Geruch: charakteristisch

Dichte bei 20 °C: 1,00- 1,35 g/cm³

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Dichte: 1,03g/cm³

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +265°C (kurz bis +300°C)

Bruchdehnung: >400%

Shore A Härte: ca. 20°C

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
200ml	P9752	12



Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.